



Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: info@elgaitalia.com
E-mail pec: elgaitalia@pec.it

Presenti su Mercato Elettronico della P.A.

web: www.elgaitalia.com - socio CEI 05085 - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Magazzino - Officina - Tel./Fax. +39 0584 617951 - via Mincio n° 67 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

Scheda tecnica Oberon tape (hook&loop fastener)

MATERIALE:	100% POLIAMMIDE (NYLON)
COSTRUZIONE:	TESSUTO
TEMPERATURA:	-30 a 140° C.
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO:	160° C.
TEMPERATURA DI FUSIONE:	210° C.
SPESSORE ASOLA:	2,8 MM. +/-0,1
SPESSORE UNCINO:	2,0 MM. +/-0,1
PESO UNCINO (cm²):	0,033 gm +/-5%
PESO ASOLA (cm²):	0,036 gm +/-5%
ALTEZZA NASTRO:	16, 20, 25, 30, 38, 50, 100MM.
COLORI:	L140 verde oliva
IMBALLI:	25 mt. /BOBINE o ROCCHES (metrature a seconda dell'altezza nastro)
SPALMATURA:	AUTOADESIVO ACRILICO (PSA), BASE GOMMA (PS1-3), ADESIVO TERMOSALDABILE (ART) E ALTA FREQUENZA (AHF).
RESTRINGIMENTO:	3% MASSIMO
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO: (in posizione di chiusura)	



DOPO 1 CICLO

DOPO 5.000 CICLI

RESISTENZA ALLA PELATURA	RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO
MIN. 1,3N/cm	MIN. 8N/cm²
MIN. 0,65N/cm	MIN. 5N/cm²

(TEST METHOD: BS7271)

RESISTENZA DEL COLORE:	GRADO	TEST METHOD
LAVAGGIO (60° C. 30 MIN)	4 O MAGGIORE	ISO 105 C03:1989
LAVAGGIO A SECCO	4 O MAGGIORE	ISO 105 D01:1993
ACQUA DI MARE	4 O MAGGIORE	ISO 105 E02:1994
Certificazione ÖKO-TEX STANDARD 100		

Origine: MADE IN TAIWAN

Avvertenze

Prima di ogni applicazione il Cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando i dati qui riportati, alle prove dallo stesso effettuate in precedenza ed assumendosi ogni rischio e responsabilità. Poiché l'utilizzo finale del prodotto è effettuato al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia diretta o indiretta può pertanto essere data.