



*Servizi  
Rappresentanze  
Consulenza  
Progettazione  
Produzione  
Forniture*

ELGA di Gallione Franco  
via del Giglio n°65/B  
55049 Viareggio (LU) ITALIA  
tel. +39 0584 944868  
fax. +39 0584 944851  
E-mail: [info@elgaitalia.com](mailto:info@elgaitalia.com)

web: [www.elgaitalia.com](http://www.elgaitalia.com) - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**  
P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

## Scheda Tecnica PSA

### Velcro autoadesivo base acrilica

**P/n. PSA**

**Descrizione:** autoadesivo polimero acrilico  
**Colore:** trasparente  
**Vita del prodotto:** 6 mesi immagazzinato in luogo secco e scuro tra i 15/25°C  
**Performance:** buona adesione con ottime caratteristiche di coesione  
**Usi raccomandati:** immediata adesione sulla maggioranza delle superfici pulite, buona resistenza ad alcuni tipi di plastificanti tipo PVC morbidi  
**Nastro protettivo:** carta o film siliconati colore bianco  
**Origine:** MADE IN ITALY

**Peel Strength:** >10N/10 mm. Method ASTM D1000-76

**Shear Strength:** >40N/10 mm. Method ASTM D1000-76

**Temperatura di ammorbidimento:** >90°C

**Grammatura del collante su nastro:** 200g/m<sup>2</sup>

**Range delle temperature dopo l'applicazione:** - 20°C + 110°C

### Indicazioni generali di impiego

temperatura minima di adesione: 18°C

Prima di applicare il nastro adesivo la superficie deve essere priva di grassi, umidità, polvere, siliconi etc.

La superficie se riscaldata in precedenza migliora la coesione finale del prodotto.

Togliere la carta di protezione ed applicare il nastro con una forte pressione.

E' preferibile lasciare riposare la superficie ed il nastro aderito per 24 ore.

Prima di ogni applicazione il Cliente dovrà determinare se il collante è adatto all'uso che intende farne, verificando i dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate in precedenza ed assumendosi ogni rischio e responsabilità.

Poiché l'utilizzo finale del prodotto è effettuato al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia diretta o indiretta può pertanto essere data.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.