



Servizi
Rappresentanze
Consulenza
Progettazione
Produzione
Forniture

ELGA di Gallione Franco
via del Giglio n°65/B
55049 Viareggio (LU) ITALIA
tel. +39 0584 944868
fax. +39 0584 944851
E-mail: fgallione@tiscali.it

Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): **AD 010**

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Tessuto in fibra poliammidica spalmato sui due lati con gomma butilica

Tessuto	Poliammide 6.6
Armatura	Tela
Rivestimento	elastomerico gomma butile
Peso (UNI 4818-74 p.3)	850 g/m ² ± 5%
Riduzione	- trama 13 fili ± 1 - ordito 11 fili ± 1
Spessore	>0,50 mm
Carico di rottura (ISO 1421)	- trama: > 4000 N/5 cm - ordito: > 4000 N/5 cm
Carico di rottura strisce incollate Resistente	> 3500 N
Resistenza alla lacerazione	- trama: > 300 N - ordito: > 300 N
Resistenza al freddo (UNI 4818-74 p.14)	- trama: < -35°C - ordito: < -35°C
Resistenza alla combustione (UNI 4818-74 p.19)	Autoestingente
Resistenza del tessuto rivestito alla penetrazione degli aggressivi chimici (yprite)	h 11 ± 1 h
Resistenza all'ozono ASTM-D-470	a norma
Resistenza del tessuto rivestito alla perforazione	4000 N
Resistenza alle temperature -30°C + 90°C	Resistente