

Teli di camouflage

- Tessuto UNI ISO 2076:2004 poliestere ad alta tenacità
- Armatura: rete a maglia stretta
- Massa aerea UNI EN ISO 2286 - 2 : 2001 285 g/m² ± 8%
- Titolo filato 330 dtex o analogo
UNI 4783, 4784, UNI EN ISO 2060
- Colore mimetico continentale sul dritto mimetico desertico sul rovescio
- Resistenza alla trazione della cucitura O > 60 da N/5 cm ; T > 70 da N/5cm
UNI 4818-92 p.3
- Resistenza al freddo ≤ - 50°C Resistente
UNI 4818-74 p.14
- Comportamento alla combustione conforme UNI 8121
- Prova di assorbimento per immersione totale:
liquido impiegato: acqua distillata
tempo di immersione 1 ora
tempo di gocciolamento 30 sec
assorbimento < 6%
- Resistenza al caldo nessuna alterazione dopo 7gg a temperatura di
UNI ISO 188 - 90 +70 °C
- Tintura e stampa realizzata con coloranti solidi
- Solidità della tinta alla luce artificiale 6
UNI EN ISO 105-B02:2004

